Specyfikacja techniczna tkaniny poliestrowej P-190 +PU

Wskaźnik	*Wartość*	*Metoda badania*
Wytrzymałość na rozciąganie, Średnia siła maksymalna, N - osnowa - wątek	1720±0 1500±0	ISO 13934-1:1999 Maszyna wytrzymałościowa – Instron CRE,
Średnie wydłużenie względne przy sile maksymalnej, % - osnowa - wątek	42,0±1,5 37,0±0,0	
Średnia siła rozdzierania, N - osnowa - wątek	60±1 53±1	ISO 13937-1:2000+ Cor.1:2004 Maszyna wytrzymałościowa – Elmendorf, Szerokość próbki: 50mm
Współczynnik zmienności ,% - osnowa - wątek	2,4 2,0	
Średnia wodoszczelność w stanie aklimatyzowanym, cm H_20 - poszczególne wyniki badań wodoszczelności, cm H_20	600±7 595;655;642; 587;580	PN-EN 20811:1997 PN-ISO 811;1997 Badanie wykonano w warunkach klimatu normalnego, przyrost ciśnienia wody: (60±3) cm H_20/min, Strona próbki podlegająca działaniu wody: użytkowa, ciśnienie wody na badaną próbkę wywierane od dołu.
Odporność na zwilżanie powierzchniowe (spray test), stopień zroszenia	5;5;5 Brak zwilżenia, do zraszanej powierzchni nie przylegają krople	PN-EN 24920 PN-ISO 4920:1997 Badanie wykonano w warunkach klimatu normalnego, temperatura wody 20°C ocena: stopień 5 – brak zwilżenia, do zraszanej powierzchni nie przylegają krople wody, stopień 1- całkowite zwilżenie zraszanej powierzchni
Odporność koloru na światło	5	ISO 105 B02:1994/Amd 1:1998+Amd 2:2000 Badanie wykonano za pomocą: ksenonowa lampa łukowa Wytrzymałość próbki wskaźnikowej:6

CENTRALA
Aleksandria 6
95-035 Ozorków
tel. 42 718 36 28, 42 718 36 44
fax: 42 718 36 60, kom. 609 106 616
email: sakoexpo@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Kłobucka 7
02-699 Warszawa
tel./fax: 22 899 33 82
kom. 607 770 237
e-mail: warszawa@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ POŁUDNIE
ul. Armii Krajowej 28
42-520 Dąbrowa Górnicza
tel./fax: 32 616 81 94
kom. 697 575 770
e-mail: poludnie@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
ul. Rojna 69 C
91-134 Łódź
tel./fax: 42 656 09 51
kom: 607 770 236
e-mail: lodz@sakoexpo.com.pl