

**SAKOPLAN BSM500**  
**matowy**  
**powlekany jednostronnie**

tkanina		100% PES 1100 Dtex	
gramatura		500 (+/- 10) g/m <sup>2</sup>	BS 3424 metoda 5A
skład	tkanina	180 g/m <sup>2</sup>	BS 3424 metoda 5B
	powłoka PCV	320 (+/- 10) g/m <sup>2</sup>	
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	2650 N/5cm	DIN 53 354
	wątek	2400 N/5cm	
wytrzymałość na rozdzielanie	osnowa	320 N	DIN 53 363
	wątek	300 N	
przyleganie PVC do poliestru		90 N/5 cm	DIN 53 357
wytrzymałość na temperatury		-30 °C +70 °C	BS 3424 metoda 10
trwałość koloru		6	BS 3424 metoda 15

Wskazane wartości są uśrednione.