

BSM650 FR

SAKOPLAN MAT ISO 4674-1:2005

gramatura		650 g/m ²	BS 3424 metoda 5A
skład	tkanina	210 g/m ²	BS 3424 metoda 5B
	powłoka PCV	440 g/m ²	
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	3100 N/5cm	PN-EN ISO 1421:2001
	wątek	2900 N/5cm	
wytrzymałość na rozdzielanie	osnowa	430 N	DIN 53 363
	wątek	400 N	
	osnowa	305 N	PN-EN ISO 4674-1:2005A
	wątek	465 N	
przyleganie PVC do poliestru		120 N/5 cm	DIN 53 357
wytrzymałość na temperatury		-30 °C / +70 °C	
klasyfikacja ogniowa		ITB - NIEZAPALNY	PN-EN ISO 6940 PN-EN ISO 6941
stopień nieprzemakalności		nieprzemakalna	ciśnienie wody 500 daPa w czasie min. 1 h
stabilizacja UV		≥ 100 KLy	
kurczliwość w 100 °C		wątek/osnowa ≤ 1,20 %	przez 10 min
odporność na zginanie		min. 50.000	DIN 53359A
kolor standardowy		khaki – 6987 (zbliżony do RAL6014)	

Karta techniczna wystawiona na podstawie analogicznej karty technicznej producenta oraz klasyfikacji ogniowej Instytutu Techniki Budowlanej nr 01178.3/14/Z00NP z dnia 19.05.2014r. oraz raportu z badań wytrzymałości Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” nr 25/2015 z dnia 18.02.2015r.

Wskazane wartości są uśrednione.

partner na lata

CENTRALA
 Aleksandria 6
 95-035 Ozorków
 tel. 42 718 36 28, 42 718 36 44
 fax: 42 718 36 60, kom. 609 106 616
 email: sakoexpo@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA
 ul. Kłobucka 7
 02-699 Warszawa
 tel./fax: 22 899 33 82
 kom. 607 770 237
 e-mail: warszawa@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ POŁUDNIE
 ul. Armii Krajowej 28
 42-520 Dąbrowa Górnicza
 tel./fax: 32 616 81 94
 kom. 697 575 770
 e-mail: poludnie@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
 ul. Rojna 69 C
 91-134 Łódź
 tel./fax: 42 656 09 51
 kom. 607 770 236
 e-mail: lodz@sakoexpo.com.pl