

Specyfikacja folii przezroczystej FWP0,70

materiał		100 % PVC	
przezroczystość		wysoka	
grubość		0,70 mm	H-002
wykończenie		błyszczące	
wytrzymałość na rozrywanie	kierunek osnowa	233 kg/cm ²	D-882 metoda A
	kierunek wątek	232 kg/cm ²	
wyciągnięcie	kierunek osnowa	295	D-882 metoda A
	kierunek wątek	295	
kurczliwość temperaturowa		3,5 % MD	ASTM-D-1204
PHR		46	DMP2
zabezpieczenie UV		2	poziom
Dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 10 %			