

Specyfikacja folii FZ503FR

tkanina		100% PES 1100 dtex	
splot		3x3 / cal ²	
wykończenie		błyszczące	
gramatura		500 g/m ²	BS 3424 metoda 5A
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	700 N/5cm	DIN 53 354
	wątek	600 N/5cm	
wytrzymałość na rozdzieranie	osnowa	130 N	DIN 53 363
	wątek	120 N	
przyleganie PVC do poliestru		40 N/5 cm	DIN 53 357
wytrzymałość na temperatury		-30 °C +70 °C	BS 3424 metoda 10
stopień trudnopalności		B1	DIN4102-1
Dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 10 %			

partner na lata