

Specyfikacja folii FZ509FR (STP530FR)

tkanina		100% PES 1100 dtex	
splot		9x9 / cal ²	
wykończenie		błyszczące	
gramatura		500 g/m ²	BS 3424 metoda 5A
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	1400 N/5cm	DIN 53 354
	wątek	1300 N/5cm	
wytrzymałość na rozdzieranie	osnowa	240 N	DIN 53 363
	wątek	220 N	
przyleganie PVC do poliestru		40 N/5 cm	DIN 53 357
wytrzymałość na temperatury		-30 °C +70 °C	BS 3424 metoda 10
stopień trudnopalności		niezapałny	PN-EN ISO 6940 PN-EN ISO 6941
Dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 10 %			

partner na lata