

STS1100

GAZOSZCZELNY

tkanina		1000D 28 x 26	
grubość		0,90 mm	DIN EN ISO 2286-2
gramatura		1100 g/m ²	
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	3800 N/5cm	DIN 53 354
	wątek	3500 N/5cm	
wytrzymałość na rozdieranie	osnowa	300 N	DIN 53 363
	wątek	350 N	
rozciąganie	osnowa	20 – 30 %	DIN 53 354
	wątek	25 – 35 %	
przyleganie PVC do poliestru		105 N/5 cm	DIN 53 357
wytrzymałość na temperatury		-30 °C / +70 °C	

Wskazane wartości są uśrednione.

partner na lata

CENTRALA
 Aleksandria 6
 95-035 Ozorków
 tel. 42 718 36 28, 42 718 36 44
 fax: 42 718 36 60, kom. 609 106 616
 email: sakoexpo@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA
 ul. Kłobucka 7
 02-699 Warszawa
 tel./fax: 22 899 33 82
 kom. 607 770 237
 e-mail: warszawa@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ POŁUDNIE
 ul. Armii Krajowej 28
 42-520 Dąbrowa Górnicza
 tel./fax: 32 616 81 94
 kom. 697 575 770
 e-mail: poludnie@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
 ul. Rojna 69 C
 91-134 Łódź
 tel./fax: 42 656 09 51
 kom. 607 770 236
 e-mail: lodz@sakoexpo.com.pl