

## STS850

### GAZOSZCZELNY

tkanina		1000D 20 x 22	
grubość		0,70 mm	DIN EN ISO 2286-2
gramatura		850 g/m <sup>2</sup>	
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	2800 N/5cm	DIN 53 354
	wątek	2500 N/5cm	
wytrzymałość na rozdieranie	osnowa	200 N	DIN 53 363
	wątek	250 N	
rozciąganie	osnowa	20 – 30 %	DIN 53 354
	wątek	25 – 35 %	
przyleganie PVC do poliestru		105 N/5 cm	DIN 53 357
wytrzymałość na temperatury		-30 °C / +70 °C	

Wskazane wartości są uśrednione.

*partner na lata*

CENTRALA  
 Aleksandria 6  
 95-035 Ozorków  
 tel. 42 718 36 28, 42 718 36 44  
 fax: 42 718 36 60, kom. 609 106 616  
 email: sakoexpo@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA  
 ul. Kłobucka 7  
 02-699 Warszawa  
 tel./fax: 22 899 33 82  
 kom. 607 770 237  
 e-mail: warszawa@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ POŁUDNIE  
 ul. Armii Krajowej 28  
 42-520 Dąbrowa Górnicza  
 tel./fax: 32 616 81 94  
 kom. 697 575 770  
 e-mail: poludnie@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ  
 ul. Rojna 69 C  
 91-134 Łódź  
 tel./fax: 42 656 09 51  
 kom. 607 770 236  
 e-mail: lodz@sakoexpo.com.pl