

## STS850FR GAZOSZCZELNY trudnopalny

tkanina		1000D 20 x 22	
grubość		0,70 mm	DIN EN ISO 2286-2
gramatura		850 g/m <sup>2</sup>	
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	2900 N/5cm	ISO 1421
	wątek	2700 N/5cm	
wytrzymałość na rozdieranie	osnowa	380 N	DIN 53 363
	wątek	320 N	
rozciąganie	osnowa	20 – 30 %	ISO 1421
	wątek	30 – 40 %	
przyleganie PVC do poliestru		110 N/5 cm	DIN 53 357
trudnopalność		B1	DIN 4102 dane producenta
wytrzymałość na temperatury		-30 °C / +70 °C	

Wskazane wartości są uśrednione.

*partner na lata*

CENTRALA  
Aleksandria 6  
95-035 Ozorków  
tel. 42 718 36 28, 42 718 36 44  
fax: 42 718 36 60, kom. 609 106 616  
email: sakoexpo@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA  
ul. Kłobucka 7  
02-699 Warszawa  
tel./fax: 22 899 33 82  
kom. 607 770 237  
e-mail: warszawa@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ POŁUDNIE  
ul. Armii Krajowej 28  
42-520 Dąbrowa Górnicza  
tel./fax: 32 616 81 94  
kom. 697 575 770  
e-mail: poludnie@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ  
ul. Rojna 69 C  
91-134 Łódź  
tel./fax: 42 656 09 51  
kom. 607 770 236  
e-mail: lodz@sakoexpo.com.pl