

Specyfikacja ogrodniczej folii zbrojonej **FOLTEX®**

splot		2400D 3x3	SQ. INCH
folia zbrojona		tkanina bazowa HDPE, obustronnie laminowana LDPE	
gramatura		160 g/m ²	
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	413,8 N/5cm	DIN 53 857
	wątek	274,4 N/5cm	
wytrzymałość na rozdzieranie	osnowa	130 N	DIN 53 859
	wątek	78,3 N	
wytrzymałość na temperatury		-30 °C +70 °C	DIN 53 372
Zabezpieczenie UV		UV 5	
dostępne formaty		16,00 m x 33,00 m 12,00 m x 33,00 m 8,00 m x 33,00 m folia w rolce 3,00 m x 100 m folia w rolce 4,00 m x 100 m	

Dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 10 %

partner na lata