

TŁUMACZENIE UWIERZYTELNIONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

[w stopce każdej strony dane teleadresowe spółki WFRGENT NV]

warringtonfiregent
global safety

**Raport klasyfikacyjny dotyczący reakcji na ogień
nr 14556D**

Właściciel raportu klasyfikacji
SIOEN INDUSTRIES N.V.
Fabriekstraat 23
8850 ARDOOIE
BELGIA

SAKO-EXPO

Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny definiuje klasyfikację dla produktu „B61xx” zgodnie z trybem określonym w normie EN 13501-1+A1: 2009. Klasyfikacja ogniowa dla materiałów i elementów budowlanych - część 1: klasyfikacja z wykorzystaniem danych z badań reakcji na ogień.

Niniejszy raport klasyfikacyjny zawiera 5 stron

[informacja dotyczy oryginału dokumentu w języku angielskim]

1. DANE DOTYCZĄCE KLASYFIKOWANEGO PRODUKTU

a) Charakter i zastosowanie docelowe

Produkt **B61xx** definiuje się jako „poliester powlekany PCV”. Klasyfikacja obowiązuje dla następującego zastosowania docelowego:

„architektura tekstyliów”

b) Opis

Produkt „**B61xx**” zawiera tkaninę poliestrową powlekaną PCV o właściwościach ognioodpornych, o grubości nominalnej 0,85 mm i nominalnej masie na jednostkę powierzchni 1000 g/m²

Więcej danych można znaleźć w raporcie (raportach) z badań na poparcie niniejszej klasyfikacji (§2a).



2. RAPORTY I WYNIKI BADAŃ NA POPARCIE NINIEJSZEJ KLASYFIKACJI

a) Raporty z badań

Nazwa laboratorium	Nazwa sponsora	Nr ref. raportu z badania	Metoda badawcza
WFRGENT N.V. Gandawa, Belgia	SIOEN INDUSTRIES N.V.	14556A	EN 13823 (luty 2002)
WFRGENT N.V. Gandawa, Belgia	SIOEN INDUSTRIES N.V.	14556B	EN ISO 11925-2 (luty 2002)

b) Wyniki badań

Metoda badawcza	Parametr	Liczba badań	Wyniki		Kryteria dla klasy B-s2, d0	
			Parametry ciągle średnia	Parametry zgodności	Parametry ciągle	Parametry zgodności
EN ISO 11925-2 (*) zastosowanie płomienia 30s <u>Ekspozycja powierzchni</u> - strona przednia <u>Ekspozycja krawędzi</u> - strona przednia	$F_p \leq 150\text{mm}$	6	(-)	Tak	(-)	Tak
	Zapłon papieru filtracyjnego		(-)	Nie	(-)	Nie
	$F_p \leq 150\text{mm}$	6	(-)	Tak	(-)	Tak
	Zapłon papieru filtracyjnego		(-)	Nie	(-)	Nie
EN 13823	FIGRA _{0.2M} (W/s)		0	(-)	≤ 120	(-)
	FIGRA _{0.4M} (W/s)		0	(-)	≤ 120	(-)
	LFS _{krawędź}		(-)	Tak	(-)	Tak
	THR _{600s} (MJ)		0,6	(-)	$\leq 7,5$	(-)
	SMOGR _a (m ² /s ²)	3	42	(-)	≤ 180	(-)
	TSP _{600s} (m ²)		31	(-)	≤ 200	(-)
	Płonące krople/ cząstki					
	$f < 10\text{s}$		(-)	Nie	(-)	Nie
	$f > 10\text{s}$		(-)	Nie	(-)	Nie

(-): nie dotyczy

(*) Materiał nie rozpuścił się, ale nie przesunął się od palnika oszczędnościowego.

3. KLASYFIKACJA I BEZPOŚREDNI ZAKRES ZASTOSOWAŃ

a) Odniesienie i bezpośredni zakres zastosowań

Niniejsza klasyfikacja została zrealizowana zgodnie z normą EN 13501-1+A1: 2009.



b) Klasyfikacja

Klasyfikacja produktu o nazwie B61xx w zakresie reakcji na ogień:

Zachowanie podczas pożaru	Dymotwórczość	Płonące krople
B	s2	d0

c) Zakres zastosowań

Niniejsza klasyfikacja produktu opisanego w §1b jest ważna dla następujących warunków zastosowania docelowego:

- z przestrzenia
- mocowanie: mechanicznie
- bez złączy konstrukcyjnych

Niniejsza klasyfikacja jest ważna dla następujących parametrów produktów:

- grubość nominalna: 0,85 mm
- nominalna masa powierzchniowa: 1000 g/m²

4. OGRANICZENIA

Z chwilą publikacji normy EN 13501-1+A1:2009 nie podjęto decyzji dotyczącej okresu ważności raportów klasyfikacji.

5. OSTRZEŻENIE

Niniejsza klasyfikacja nie stanowi homologacji ani świadectwa wyrobu.

Poniższe oświadczenie zamieszczono zgodnie z Zaleceniem Grupy Sektora Pożarowego 001rev2:

Klasyfikacja produktu zamieszczona w niniejszym raporcie opowiada deklaracji zgodności producenta w kontekście zaświadczenia zgodności systemu 3 i oznaczenia CE w myśl dyrektywy w sprawie wyrobów budowlanych.

Laboratorium badawcze nie uczestniczyło w procedurze selekcji próbki do badania, chociaż dysponuje stosownymi środkami odniesień do kontroli produkcji fabryki producenta celem zapewnienia wiarygodności badanych próbek i możliwości ich identyfikacji.



Raport	Imię i nazwisko	Podpis (*)	Data
Sporządził	inż. Kim CATRY	[podpis nieczytelny]	2 września 2010
Sprawdził	prof. dr inż. Paul VANDEVELDE	[podpis nieczytelny]	2 września 2010
za i w imieniu „WFRGENT N.V.”			

EN 13501-1 B-C-D WG 3E*

Niniejszy dokument jest oryginalną wersją raportu klasyfikacyjnego i został sporządzony w języku angielskim.

Niniejszy raport może być wykorzystywany w publikacjach wyłącznie w pełnej i niezmiennionej formie. W przypadku wydań, w których pojawia się odniesienie do tego raportu, wymagane jest wcześniejsze uzyskanie naszej zgody.

Poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z treścią skanu dokumentu sporządzonego w języku angielskim.
(liczba znaków ze spacjami: 4124; tj. 4 strony obliczeniowe)

tłumacz przysięgły języka angielskiego
Bartłomiej Rocławski, nr tłumacza TP/5992/05
www.lextraduct.pl tel. 602 426 702

Nr rep. 657/2013
Łódź, 27.11.2013



Bartłomiej Rocławski
Rocławski