

KLASYFIKACJA W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ wg PN-EN 13501-1+A1:2010

Zleceniodawca:	SAKO-EXPO TECHTEXTILPLAST HENRYK SAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Aleksandria 6 95-035 Ozorków
Opracowana przez:	Zakład Badań Ogniwych Instytutu Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa
Nazwa wyrobu:	Tkanina PVC o symbolu SAKOPLAN BS680 FR
Raport klasyfikacyjny nr:	1860/12/Z00NP
Wydanie numer: 1	Egzemplarz nr: 1
Data wydania:	2012.09.10

Niniejszy raport klasyfikacyjny składa się z pięciu stron, może być używany lub powielany wyłącznie w całości.

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny określa klasyfikację nadaną tkaninie PVC o symbolu **SAKOPLAN BS680 FR** zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-1+A1:2010.

2. Szczegółowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

2.1 Postanowienia ogólne

Tkanina PVC o symbolu **SAKOPLAN BS680 FR** służy do produkcji hal namiotowych.

2.2 Opis wyrobu

Wyrób opisano poniżej.

Opis wyrobu:

Tkanina PVC o symbolu **SAKOPLAN BS680 FR**.

Jest to tkanina poliestrowa powlekana PVC.

Skład:

- tkanina: gramatura 180 g/m²,

- powłoka: 680 (± 20) g/m²,

Gramatura wyrobu: 680 (± 20) g/m².

3. Raporty z badań i wyniki badań stanowiące podstawę klasyfikacji

3.1 Raporty z badań

Nazwa laboratorium	Nazwa Zleceniodawcy	Raport z badania nr	Metoda badania
Laboratorium Badań Ogniwych ITB	SAKO-EXPO TECHTEXTILPLAST HENRYK SAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA	LP02- 1860/12/Z00NP	PN-EN ISO 11925-2
		LPP01- 1860/12/Z00NP	PN-EN 13823

3.2 Wyniki badań

Metoda badania	Parametr	Liczba badań	Wyniki	
			Parametr ciągły – wartość średnia (m)	Zgodność z parametrem
PN-EN ISO 11925-2 Oddziaływanie płomienia powierzchniowe i krawędziowe Ekspozycja 30 s	Rozprzestrzenianie płomieni $F_s \leq 150$ mm	6	(–)	T
	Płonące krople/cząstki		(–)	N
PN-EN 13823	FIGRA _{0,2MJ}	3	0,8	(–)
	FIGRA _{0,4MJ}		0,8	(–)
	LFS < edge		(–)	T
	THR _{600s} [MJ]		0,3	(–)
	SMOGRA [m ² /s ²]		5,4	(–)
	TSP _{600s} [m ²]		58,4	(–)
	Płonące krople/cząstki		(–)	N
(-): nie dotyczy T: TAK N: NIE				

4 Klasyfikacja i jej zakres zastosowania

4.1 Powołanie klasyfikacji

Klasyfikacja została określona zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010.

4.2 Klasyfikacja

Tkanina PVC o symbolu **SAKOPLAN BS680 FR** w zakresie reakcji na ogień uzyskała klasyfikację:

B

Ze względu na wydzielanie dymu, wyrób uzyskał dodatkową klasyfikację:

s2

Ze względu na występowanie płonących kropli/cząstek, wyrób uzyskał dodatkową klasyfikację:

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień dla wyrobów budowlanych, z wyjątkiem posadzek i wyrobów liniowych do termicznej izolacji przewodów, jest następujący:

Właściwości ogniowe		Wydzielanie dymu			Płonące krople	
B	-	s	2	,	d	0

tj.: B-s2,d0

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: B-s2,d0

Niniejsza klasyfikacja obowiązuje do zastosowań końcowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu „niezapalnego, nie kapiącego i nieodpadającego pod wpływem ognia oraz nierozprzestrzeniającego ognia” wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr. 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

4.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowiązuje dla następujących parametrów określających wyrób:

- opis wyrobu wg p. 2.2,
- tkanina PVC o symbolu **SAKOPLAN BS680 FR** może być mocowana do podkładów o klasach reakcji na ogień A1 lub A2 bezpośrednio lub w dowolnej od nich odległości.

5 Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje ważna dopóki:

- nie zostanie zmieniona metoda badania,
- nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobaty techniczna wyrobu,
- zmiany konstrukcyjne i materiałowe nie wykraczają poza granice obszaru zastosowania określonego w p. 4.3.

Niniejszy raport klasyfikacyjny został wydany w 2 egzemplarzach. Poświadczony kopie mogą być wydane przez Zakład Badań Ogniwych ITB wyłącznie na wniosek Właściciela raportu.

Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.

Podpisał

Mariusz Żołnik

Zaakceptował

Zastępca Kierownika
Zakładu Badań Ogniwych
dr inż. Andrzej Kolbrecki

WZŁOB

SAKO-EXPO