

## SAKOPLAN BSK700

### kostka

tkanina		100% PES 1100 Dtex	
gramatura		630 (+/- 30) g/m <sup>2</sup>	BS 3424 metoda 5A
skład	tkanina	180 g/m <sup>2</sup>	BS 3424 metoda 5B
	powłoka PCV	420 (+/- 30) g/m <sup>2</sup>	
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	2740 N/5cm	DIN 53 354
	wątek	2500 N/5cm	
wytrzymałość na rozdzieranie	osnowa	350 N	DIN 53 363
	wątek	350 N	
przyleganie PVC do poliestru		90 N/5 cm	DIN 53 357
wytrzymałość na temperatury		-30 °C +70 °C	BS 3424 metoda 10
trwałość koloru		6	BS 3424 metoda 15
kolor standardowy		szary	

Wskazane wartości są uśrednione.

*partner na lata*

CENTRALA  
 Aleksandria 6  
 95-035 Ozorków  
 tel. 42 718 36 28, 42 718 36 44  
 fax: 42 718 36 60, kom. 609 106 616  
 email: sakoexpo@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA  
 ul. Kłobucka 7  
 02-699 Warszawa  
 tel./fax: 22 899 33 82  
 kom. 607 770 237  
 e-mail: warszawa@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ POŁUDNIE  
 ul. Armii Krajowej 28  
 42-520 Dąbrowa Górnicza  
 tel./fax: 32 616 81 94  
 kom. 697 575 770  
 e-mail: poludnie@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ  
 ul. Rojna 69 C  
 91-134 Łódź  
 tel./fax: 42 656 09 51  
 kom. 607 770 236  
 e-mail: lodz@sakoexpo.com.pl