

## Specyfikacja tkaniny BTS650 SAKOTEX

|                                                                               |         |                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------|
| tkanina                                                                       |         | 100% PES<br>1100 dtex       |                   |
| wykończenie                                                                   |         | lakier akrylowy obustronnie |                   |
| gramatura                                                                     |         | 650 g/m <sup>2</sup>        |                   |
| skład                                                                         | tkanina | 180 g/m <sup>2</sup>        |                   |
|                                                                               | powłoka | 470 g/m <sup>2</sup><br>PCV |                   |
| wytrzymałość na rozrywanie                                                    | osnowa  | 2500 N/5cm                  | DIN 53 354        |
|                                                                               | wątek   | 2200 N/5cm                  |                   |
| wytrzymałość na rozdzielanie                                                  | osnowa  | 250 N                       | DIN 53 363        |
|                                                                               | wątek   | 300 N                       |                   |
| przyleganie PVC do poliestru                                                  |         | 100 N/5 cm                  | DIN 53 357        |
| wytrzymałość na temperatury                                                   |         | -30 °C<br>+70 °C            | BS 3424 metoda 10 |
| odporność na światło                                                          |         | 6                           | BS 3424 metoda 15 |
| trudnopalność                                                                 |         | < 100 mm/min                | ISO 3795          |
| Dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 10 % |         |                             |                   |

*partner na lata*

CENTRALA  
Aleksandria 6  
95-035 Ozorków  
tel. 42 718 36 28, 42 718 36 44  
fax: 42 718 36 60, kom. 609 106 616  
email: sakoexpo@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA  
ul. Kłobucka 7  
02-699 Warszawa  
tel./fax: 22 899 33 82  
kom. 607 770 237  
e-mail: warszawa@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ POŁUDNIE  
ul. Armii Krajowej 28  
42-520 Dąbrowa Górnicza  
tel./fax: 32 616 81 94  
kom. 697 575 770  
e-mail: poludnie@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ  
ul. Rojna 69 C  
91-134 Łódź  
tel./fax: 42 656 09 51  
kom. 607 770 236  
e-mail: lodz@sakoexpo.com.pl