

Specyfikacja folii 0,7 mm bezftalanowa

grubość		0,70 mm	BS 3424 metoda 5A
typ		super clear	
skład		100 % PVC	
PHR		43	
wytrzymałość na rozrywanie	wzdłuż	500 N/5cm	DIN 53 354
	w poprzek	480 N/5cm	
wytrzymałość na rozdzieranie	wzdłuż	140 N	DIN 53 363
	w poprzek	140 N	
wytrzymałość na temperatury		-10 °C/ +70 °C	BS 3424 metoda 10
adhezja		110 N	DIN 53 357
zabezpieczenie UV		2 lata	
szerokość		140 cm	
Dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 10 %			

partner na lata

CENTRALA
 Aleksandria 6
 95-035 Ozorków
 tel. 42 718 36 28, 42 718 36 44
 fax: 42 718 36 60, kom. 609 106 616
 email: sakoexpo@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA
 ul. Kłobucka 7
 02-699 Warszawa
 tel./fax: 22 899 33 82
 kom. 607 770 237
 e-mail: warszawa@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ POŁUDNIE
 ul. Armii Krajowej 28
 42-520 Dąbrowa Górnicza
 tel./fax: 32 616 81 94
 kom. 697 575 770
 e-mail: poludnie@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
 ul. Rojna 69 C
 91-134 Łódź
 tel./fax: 42 656 09 51
 kom. 607 770 236
 e-mail: lodz@sakoexpo.com.pl