

## Specyfikacja folii przezroczystej FWP0,75 mm BF FR bezftalanowa

Materiał		100 % PVC	
Szerokość		140 cm	
Przezroczystość		wysoka	
Grubość		0,75 mm	H-002
Wytrzymałość na rozrywanie	kierunek wzdłuż	260 kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D-882 metoda A
	kierunek wszerz	255 kg/cm <sup>2</sup>	
Kurczliwość termiczna		5 %	ASTM-D-1204
Odporność termiczna		- 20 / + 80 °C	
Właściwości		REACH	
		EN71-3	
		Zawartość ftalanów 6 P < 0,01 %	
PHR		48	
Odporność UV		ISO4892-32006	
Trudnopalność		Klasyfikacja: niezapalny PN-EN ISO 6940 i PN-EN6941	
Dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 10 %			

*partner na lata*