

Specyfikacja folii 1,00 mm (200 cm) bezftalanowa

grubość	1,00 mm	BS 3424 metoda 5A
typ	super clear	
skład	100 % PVC	
PHR	46	
wytrzymałość na rozrywanie	wzdłuż	1100 N/5cm
	w poprzek	1050 N/5cm
wytrzymałość na rozdzieranie	wzdłuż	300 N
	w poprzek	280 N
wytrzymałość na temperatury	-10 °C/ +70 °C	BS 3424 metoda 10
adhezja	110 N	DIN 53 357
zabezpieczenie UV	2 lata	
szerokość	200 cm	
Dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 10 %		

partner na lata