

Specyfikacja folii SAKOTEX FZ303

tkanina		100% PES 1100 dtex	
splot		3x3 / cal ²	
wykończenie		błyszczące	
gramatura	całkowita	300 g/m ²	BS 3424 metoda 5B
	PES	30 g/m ²	
	PVC	270 g/m ²	
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	430 N/5cm	DIN 53 354
	wątek	400 N/5cm	
wytrzymałość na rozdieranie	osnowa	120 N	DIN 53 363
	wątek	105 N	
wytrzymałość na temperatury		-30 °C +70 °C	BS 3424 metoda 10
zabezpieczenie UV		2 lata	
adhezja		45 N	DIN 53 357
Dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 10 %			

partner na lata