

Specyfikacja folii SAKOTEX FZ503FR

tkanina		100% PES 1100 dtex	
splot		3x3 / cal ²	
wykończenie		błyszczące	
grubość		0,40 mm	
gramatura	całkowita	500 g/m ²	BS 3424 metoda 5A
	PES	30 g/m ²	
	PVC	470 g/m ²	
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	550 N/5cm	DIN 53 354
	wątek	510 N/5cm	
wytrzymałość na rozdzielanie	osnowa	150 N	DIN 53 363
	wątek	130 N	
wytrzymałość na temperatury		-30 °C +70 °C	BS 3424 metoda 10
przyleganie PVC do poliestru		45 N/5 cm	DIN 53 357
zabezpieczenie UV		2 lata	
stopień trudnopalności			NFPA-701
		Niezapalny	PN-EN ISO 6940 PN-EN ISO 6941
Dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 10 %			

partner na lata