

Specyfikacja tkaniny STP530FR (LT500FR)

tkanina		100% PES 1100 dtex	
wykończenie		błyszczące	
gramatura		500 g/m ²	BS 3424 metoda 5A
skład	tkanina	110 g/m ²	BS 3424 metoda 5B
	powłoka	390 g/m ² PCV	
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	1850 N/5cm	DIN 53 354
	wątek	1800 N/5cm	
wytrzymałość na rozdzieranie	osnowa	185 N	DIN 53 363
	wątek	180 N	
przyleganie PVC do poliestru		80 N/5 cm	DIN 53 357
wytrzymałość na temperatury		-30 °C +70 °C	BS 3424 metoda 10
trudnopalność		niezapalny	PN-EN ISO 6940 PN-EN ISO 6941
Dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 10 %			