

Specyfikacja tkaniny SAKOTEX STL570FR

tkanina		100% PES 1100 Dtex	
gramatura		570 g/m ²	BS 3424 method 5A
splot tkaniny bazowej		18x18 / cal ²	
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	2650 N/5cm	DIN 53 354
	wątek	2300 N/5cm	
wytrzymałość na rozdzieranie	osnowa	320 N	DIN 53 363
	wątek	280 N	
przyleganie PVC do poliestru		100 N/5 cm	DIN 53 357
wytrzymałość na temperatury		-30 °C +70 °C	BS 3424 method 10
szerokość rolki		250/320 cm	
wykończenie		błyszczące	
trudnopalność		nie zapalny PN-EN ISO 6940 i PN-EN ISO 6941	
Dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 10 %			

Karta techniczna wystawiona na podstawie analogicznej karty technicznej producenta.

partner na lata