

Specyfikacja siatki SAKOTEX STM370

tkanina		100% PES 1100 dtex	
gramatura		370 g/m ²	
skład	PES	30 %	
	PVC	70 %	
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	1300 N/5cm	EN ISO 1421
	wątek	1300 N/5cm	
wytrzymałość na rozdzieranie	osnowa	290 N	DIN 53 363
	wątek	270 N	
wytrzymałość na temperatury		- 10 °C + 70 °C	
szerokość rolki		210 cm	
Wszystkie parametry techniczne mają wartości orientacyjne			

partner na lata

CENTRALA
 Aleksandria 6
 95-035 Ozorków
 tel. 42 718 36 28, 42 718 36 44
 fax: 42 718 36 60, kom. 609 106 616
 email: sakoexpo@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA
 ul. Kłobucka 7
 02-699 Warszawa
 tel./fax: 22 899 33 82
 kom. 607 770 237
 e-mail: warszawa@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ POŁUDNIE
 ul. Armii Krajowej 28
 42-520 Dąbrowa Górnicza
 tel./fax: 32 616 81 94
 kom. 697 575 770
 e-mail: poludnie@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
 ul. Rojna 69 C
 91-134 Łódź
 tel./fax: 42 656 09 51
 kom. 607 770 236
 e-mail: lodz@sakoexpo.com.pl