

## B8700

Weefsel / Tissu / Gewebe / Fabric	100 % PES / 1100 dtex	
Gewicht totaal / Poids total / Totalgewicht / Total weight	670 g/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 2286/2 1998
Vernis / Lackierung / Lacquering	1/1	
Kalander / Calandre / Lackierung / Embossing	Glossy	
Treksterkte Ketting Résistance rupture Chaîne Höchstzugkraft Kette Breaking strength Warp	2500 N/5cm	EN ISO 1421/1 1998
Treksterkte Inslag Résistance rupture Trame Höchstzugkraft Schuss Breaking strength Weft	2300 N/5cm	EN ISO 1421/1 1998
Scheurweerstand Ketting Résistance à la déchirure Chaîne Weiterreisskraft Kette Tear strength Warp	300 N	DIN 53363 2003
Scheurweerstand Inslag Résistance à la déchirure Trame Weiterreisskraft Schuss Tear strength Weft	300 N	DIN 53363 2003
Hechting / Adhérence / Haftung / Adhesion	90 N/5cm	EN ISO 2411 2000
Temperatuursbestendigheid Tenue à la température Temperatursbeständigkeit Temperature resistance	-30/+70 °C	DIN EN 1876/2 1998
Lichtechtheid (Uitgezonderd wit en (half-)transparent) Tenue à la lumière (Excepté en blanc et (semi-)transparent) Lichtechtheit (Ausnahme weiss und (semi-)transparent) Light fastness (Except white and (half-)transparent)	7-8	ISO 105 B02 1988
Brandgedrag / Reaction au feu / Brennverhalten / Fire behavior	< 100 mm/min	ISO 3795 1989
Application Truck/Tilt		