

Specyfikacja tkaniny

SAKOPLAN BSM650FR

tkanina		100% PES 1100 dtex	
wykończenie		lakier akrylowy matowo	
gramatura		650 g/m ²	ISO 2286-2
skład	tkanina	28 %	
	powłoka	72 %	
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	3000 N/5cm	ISO 1421
	wątek	2800 N/5cm	
wytrzymałość na rozdzieranie	osnowa	280 N	DIN 53 363
	wątek	280 N	
przyleganie PVC do poliestru		95 N/5 cm	ISO 2411
wytrzymałość na temperatury		-30 °C +70 °C	BS 3424 metoda 10
klasyfikacja ogniowa		PN-EN ISO 6940 / PN-EN ISO 6941	
stopień palności		< 100 mm/min ISO 3795:1989	
migracja określonych pierwiastków		EN71-3:2013 + A1:2014	
wykończenie		antygrzybiczne	
kolor		RAL6006	
Dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 5 %			

Karta techniczna wystawiona na podstawie analogicznej karty technicznej producenta, klasyfikacji ogniowej Instytutu Techniki Budowlanej wydanej na podstawie raportu 02364/17/Z00NP z dnia 08.11.2017r.

partner na lata