

## P7215

Fabric / Weefsel / Tissu / Gewebe / Tejido	100 % PES / 1100 dtex	
Total weight / Gewicht totaal / Poids total / Totalgewicht / Peso total	600 g/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 2286/2 1998
Characteristics / Eigenschappen / Caractéristiques / Eigenschaften / Characteristics	ABUV	
Lacquering / Vernis / Lackierung / Lacado	1/1	
Embossing / Kalander / Calandre / Lackierung / Embossing	Glossy	
Breaking strength Warp Treksterkte Ketting Résistance rupture Chaîne Höchstzugkraft Kette Resistencia a la ruptura Urdimbre	2500 N/5cm	EN ISO 1421/1 1998
Breaking strength Weft Treksterkte Inslag Résistance rupture Trame Höchstzugkraft Schuss Resistencia a la ruptura Trama	1800 N/5cm	EN ISO 1421/1 1998
Tear strength Warp Scheurweerstand Ketting Résistance à la déchirure Chaîne Weiterreisskraft Kette Resistencia a la rasgadura Urdimbre	250 N	DIN 53363 2003
Tear strength Weft Scheurweerstand Inslag Résistance à la déchirure Trame Weiterreisskraft Schuss Resistencia a la rasgadura Trama	250 N	DIN 53363 2003
Adhesion / Hechting / Adhérence / Haftung / Adherencia	80 N/5cm	EN ISO 2411 2000
Temperature resistance Temperatuursbestendigheid Tenue à la température Temperatursbeständigkeit Resistencia à la temperatura	-30/+70 °C	DIN EN 1876/2 1998
Light fastness (Except white and (half-)transparent) Lichtechtheid (Uitgezonderd wit en (half-)transparent) Tenue à la lumière (Excepté en blanc et (semi-)transparent) Lichtechtheit (Ausnahme weiss und (semi-)transparent) Resistencia a la luz (Excepto blanco / (semi-)transparente)	7-8	ISO 105 B02 1988
Fire behavior / Brandgedrag / Reaction au feu / Brennverhalten / Fire behavior	M3	NFP 92 507 2004
Light transmission (550 nm) / Lichttransmissie (550nm) / Transmission de la lumière (550 nm) / Lichtdurchlässigkeit (550 nm) / Light transmission (550 nm)	30 - 35 %	
Application Adv&Sign/Backlit/Inkjet		