

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TKANINY PE-200

PARAMETR		WARTOŚĆ	JEDNOSTKA/NORMA
Tkanina		<i>tkanina bazowa HDPE, obustronnie laminowana LDPE</i>	
Splot		1000D 14x14	Cal ²
Gramatura		200 g/m ²	
Wytrzymałość na rozrywanie	Osnowa	815 N/5cm	DIN 53 354
	Wątek	920 N/5cm	
Wytrzymałość na rozdzieranie	Osnowa	200 N	DIN 53 363:2003
	Wątek	240 N	
Wytrzymałość na temperatury		- 40 °C / + 80 °C	DIN 53 372
Stabilizacja UV		135 Kly (Kilo-Langley per year)	
Szerokość rolki		200cm, 400cm	
Dane techniczne mają charakter orientacyjny, są podane z tolerancją +/- 10 %			

partner na lata

CENTRALA
Aleksandria 6
95-035 Ozorków
tel. 42 718 36 28, 42 718 36 44
fax: 42 718 36 60, kom. 609 106 616
email: sakoexpo@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Kłobucka 7
02-699 Warszawa
tel./fax: 22 899 33 82
kom. 607 770 237
e-mail: warszawa@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ POŁUDNIE
ul. Armii Krajowej 28
42-520 Dąbrowa Górnicza
tel./fax: 32 616 81 94
kom. 697 575 770
e-mail: poludnie@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
ul. Rojna 69 C
91-134 Łódź
tel./fax: 42 656 09 51
kom. 607 770 236
e-mail: lodz@sakoexpo.com.pl