

## S6000

Weefsel / Tissu / Gewebe / Fabric	100 % PES / 1100 dtex	
Gewicht totaal / Poids total / Totalgewicht / Total weight	1100 g/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 2286/2 1998
Eigenschappen / Caractéristiques / Eigenschaften / Characteristics	ABUV	
Vernis / Lackierung / Lacquering	-/-	
Kalander / Calandre / Lackierung / Embossing	Dull	
Treksterkte Ketting Résistance rupture Chaîne Höchstzugkraft Kette Breaking strength Warp	4000 N/5cm	EN ISO 1421/1 1998
Treksterkte Inslag Résistance rupture Trame Höchstzugkraft Schuss Breaking strength Weft	3500 N/5cm	EN ISO 1421/1 1998
Scheurweerstand Ketting Résistance à la déchirure Chaîne Weiterreisskraft Kette Tear strength Warp	600 N	DIN 53363 2003
Scheurweerstand Inslag Résistance à la déchirure Trame Weiterreisskraft Schuss Tear strength Weft	500 N	DIN 53363 2003
Hechting / Adhérence / Haftung / Adhesion	100 N/5cm	EN ISO 2411 2000
Temperatuursbestendigheid Tenue à la température Temperatursbeständigkeit Temperature resistance	-30/+70 °C	DIN EN 1876/2 1998
Lichtechtheid (Uitgezonderd wit en (half-)transparent) Tenue à la lumière (Excepté en blanc et (semi-)transparent) Lichtechtheit (Ausnahme weiss und (semi-)transparent) Light fastness (Except white and (half-)transparent)	7-8	ISO 105 B02 1988
Brandgedrag / Reaction au feu / Brennverhalten / Fire behavior	< 100 mm/min	ISO 3795 1989
Application Agriculture/Silo Cover/GreaseResistant		