

## Specyfikacja siatki STM300 FR

tkanina		100% PES 1100 dtex	DIN ISO 2060
gramatura		300 g/m <sup>2</sup>	DIN ISO 2286-2
skład	tkanina	120 g/m <sup>2</sup>	DIN ISO 2286-2
	powłoka	180 g/m <sup>2</sup> PCV	
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	2060 N/5cm	DIN 53 354
	wątek	1570 N/5cm	
wytrzymałość na rozdieranie	osnowa	345 N	DIN 53 363
	wątek	295 N	
wytrzymałość na temperatury		-30 °C +70 °C	DIN 53 361
szerokość rolki		320 cm 500 cm	
stopień niepalności		B1 NIEZAPALNY	DIN 4102 PN-EN ISO 6940 PN-EN ISO 6941 NFPA-701
przepuszczalność powietrza		CV% - 2	ISO 9237-1995
Dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 10 %			

*partner na lata*