

Specyfikacja tkaniny

SAKOTEX BT650

tkanina		100% PES 1100 dtex	
wykończenie		lakier akrylowy	
gramatura		650 g/m ²	ISO 2286-2
skład	tkanina	28 %	
	powłoka	72 %	
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	3000 N/5cm	ISO 1421
	wątek	2800 N/5cm	
wytrzymałość na rozdzieranie	osnowa	280 N	DIN 53 363
	wątek	280 N	
przyleganie PVC do poliestru		95 N/5 cm	ISO 2411
wytrzymałość na temperatury		-30 °C +70 °C	BS 3424 metoda 10
migracja niektórych elementów		EN71-3:2013 + A1:2014	
Dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 5 %			

partner na lata