

Specyfikacja folii 0,50 mm bezftalanowa

grubość	0,50 mm	BS 3424 metoda 5A
typ	super clear	
skład	100 % PVC	
PHR	43	
wytrzymałość na rozrywanie	wzdłuż	400 N/5cm
	w poprzek	400 N/5cm
wytrzymałość na rozdzieranie	wzdłuż	100 N
	w poprzek	100 N
wytrzymałość na temperatury	-10 °C/ +70 °C	BS 3424 metoda 10
adhezja	105 N	DIN 53 357
zabezpieczenie UV	2 lata	
szerokość	140/180 cm	
Dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 10 %		

partner na lata