

Specyfikacja tkaniny

SAKOTEX

SAK600FR

tkanina		100% PES 1100 Dtex	
gramatura		600 g/m ²	BS 3424 method 5A
splot tkaniny bazowej		7x7 / cm ²	
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	2800 N/5cm	DIN 53 354
	wątek	2350 N/5cm	
wytrzymałość na rozdzieranie	osnowa	315 N	DIN 53 363
	wątek	280 N	
przyleganie PVC do poliestru		110 N/5 cm	DIN 53 357
wytrzymałość na temperatury		-30 °C +70 °C	BS 3424 method 10
szerokość rolki		250/320 cm	
wykończenie		błyszczące	
Dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 10 %			

Karta techniczna wystawiona na podstawie analogicznej karty technicznej producenta.

partner na lata