

Specyfikacja tkaniny

SAKOPLAN BS900

tkanina		100% PES 1100 dtex	
wykończenie		lakier akrylowy	
gramatura		900 g/m ²	ISO 2286-2
skład	tkanina	30 %	
	powłoka	70 %	
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	4200 N/5cm	ISO 1421
	wątek	4000 N/5cm	
wytrzymałość na rozdzieranie	osnowa	550 N	DIN 53 363
	wątek	550 N	
przyleganie PVC do poliestru		120 N/5 cm	ISO 2411
wytrzymałość na temperatury		-30 °C +70 °C	BS 3424 metoda 10
Dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 5 %			

partner na lata